

JAPPY
エポキシパテ E-128
 水中硬化・水中接着用 (基剤)
 内容量 250g

JAPPY
エポキシパテ E-128
 水中硬化・水中接着用 (硬化剤)
 内容量 250g

- パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能
- 無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどなし
- 引張せん断接着力が強く、湿った面でも接着が可能
- 圧縮強度が高いのもこの商品の特長



- コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修
- 水漏れ箇所の修繕、及び防水措置
- ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定
- 模型、工芸品の製作、補修
- その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕

●鉄 ●金属(アルミ、亜鉛等) ●銅 ●ガラス ●石材
●ステンレス ●木材等

●ポリエチレン ●塩ビ ●シリコン樹脂 ●フッ素樹脂 ●ゴム
●ポリプロピレン ●ナイロン 等



色が均一（グレー）になれば接着
や穴埋めをする部分に塗り付け
（埋め）、硬化するまで動かさない
ようにして下さい。

項目	内容	試験方法
外 観	基 剤 / 黒色 / 白 硬化剤 / 白色 / 透明	目 視
比 重	基 剤 / 1.95 硬化剤 / 1.95	水中置換法
圧縮強度 (MPa)	53 (20℃・24hr) 78 (20℃・168hr)	JIS K 6911
硬度 (HDD)	84 (20℃・24hr) 87 (20℃・168hr)	JIS K 7215
可使時間	60分	自 社 法 20℃/200g
配 合 比	1:1	質 量 比
吸 水 率	0.3%以下	自 社 法

項目	評価	試験方法
水道水	◎	JIS K 6911 に準拠
塩水(3.5%)	◎	
塩酸(10%)	○	
苛性ソーダ(10%)	◎	
アセトン	×	
トルエン	△	
メタノール	×	
灯油	○	

項目	測定値 (MPa)	試験方法
研磨鋼板	12.3	JIS K 6850
アルミ	6.4	
ステンレス	9.6	
硬質塩ビ	0.6	
A B S	0.2	
F R P	2.9	

時間経過に伴う硬度推移 (20℃65%RH)

時間経過 (hr)	空気中HDA	水中HDA	空気中HDD	水中HDD
0	30	20	10	5
5	90	60	40	20
10	120	100	70	50
15	135	125	78	70
20	138	128	79	72
25	139	129	80	73
30	140	130	80	75

■本資料の数値は測定値であり、保証値ではありません。ご使用にあたっては、事前に使用目的、使用条件に適合するか必ずご確認ください。■ご使用条件によっては、本来の性能を発揮できない場合もございます。■冬期などの低温環境下では硬化しにくい場合がありますので、作業の際は必要により温める等のご使用下さい。■保護手袋、保護マスクを着用して作業を行って下さい。■皮膚に付いた場合は、速やかに拭き取り、石鹸と水で洗い流して下さい。■衣服類に付着し、硬化した場合は取り除けませんので、充分ご注意ください。■直射日光のあたらない涼しい場所で、幼児の手の届かないところに保管して下さい。

商品コード	品番	出荷単位
690-740-01210	E-128	30セット(1箱)
690-740-01220	E-128	10セット(1箱)