

セメダイン

仕上げ一発!

肉やせがほとんどないので一発で仕上がる!



凹み・すき間の補修に



アクリル樹脂系エマルジョン形充てん材
かる

軽パテ

•ビス頭の穴うめに •内装下地調整に

仕上げ一発!

肉やせがほとんどない!※当社比

硬化後塗装も出来る!

ホイップ状で使いやすい!

色調 白色

JAIA
F☆☆☆
4VOC基準適合



- ビス頭の穴うめに
- 内装下地調整に

色調
白色

用 途

- 屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に
 - 屋内部ビス頭、釘穴の補修
- ※幅、深さが5mm以上の補修場所は凹みが目立ちます。5mm以上は充てん作業を繰り返して下さい。

特 長

① 肉やせがほとんどない ※当社、酢ビエマルジョンパテとの比較

ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来る。

② 優れた作業性

ホイップ状でヘラさばきが良く扱いやすい。

③ 軽い

比重が小さく軽量なので持ち運びにも便利。

④ 塗装ができる

硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れる。

使用 方法

- ① 充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。
- ② パテを補修箇所になでつけます。③ ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。④ 充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。⑤ 完全硬化後、必要に応じて研磨や切削加工、塗装などを行って下さい。
- 深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて行って下さい。● 本品は硬化後にツメや金属などの堅いものを押し付けると、凹む性質がありますので注意して下さい。● はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取って下さい。● 乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行って下さい。● 直射日光が当たらない湿気の少ない場所に保管して下さい。

応急処置および取扱い上の注意

- 子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意する。
- 用途以外には使用しない。
- 使用中は換気をよくすること。
- 衣服につくと取り除けないので注意する(付着した場合はすぐに洗い落としてください。乾くと取り除けません)。
- 凍結させないように注意し、5~35℃の場所で保管し、使用すること。
- 内容物を使い切ってから廃棄して下さい。
- 詳細は安全データシート(SDS)をご参照下さい。

※カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身で責任を持ってご判断の上、ご使用下さい。※特に、直接、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途におきましては、接着剤の適合性を適切に評価・判断して下さい。※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

品名・規格・品番・JANコード・梱包

品 名	軽パテ 150ml	軽パテ 900ml
品 番	HC-007	HC-004
規 格	150ml	900ml
小売価格	650円(税別)	1500円(税別)
中箱入数	6本	6缶
外箱入数	24本	12缶
JANコード	4901761706308	4901761706292

お求めは



東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7276
ゲートシティ大崎イーストタワー

大阪事業所 〒542-0081 大阪府中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330

名古屋事業所 〒464-0026 名古屋市中区井上町34 ☎(052)781-3166

札幌営業所 ☎(011)271-4929 仙台営業所 ☎(022)287-3611

福岡営業所 ☎(092)273-2070 <http://www.cemedita.co.jp/>

商品に関するお問い合わせはお客係へ

☎ 0120-58-4929 (10:00~12:00 土曜・休日を除く)
(13:00~17:00)

軽パテ(627)15H-1.5GN/PC