

SG防草シートV



耐候剤入り
 で直射日光にも強い!!

遮光率 99.97%
 ※JIS L1055 A 法

目付 180g/m²

特徴

- ・ 耐候剤入りの為、UV 劣化しにくく、高い耐候性を有します。
- ・ 除草剤を使用せずに防草出来るので、地球環境にやさしい製品です。
- ・ 目付 180g / m²で優れた遮光性と強度を有します。
- ・ 遮光性に優れており、シート下の雑草の生育を防ぎます。

物性表		測定結果	測定方法
引張強さ (N)	たて	198	JIS L 1096 カットストリップ法 試料幅：50mm つかみ間隔：200mm 引張強度：200mm/min
	よこ	124	
伸び率 (%)	たて	49.3	
	よこ	62.0	
引裂強さ (N)	たて	50.6	JIS L 1096 A-1 法 (シングルタンク法) 試料幅：50mm 引張強度：100mm/min
	よこ	85.3	

■原材料 / 長繊維ポリプロピレン不織布 (耐候剤入)

■色調 / 深緑 ※写真とは異なります。

・ 自動車道路路肩 ・ 送電線鉄塔下 ・ 公園、霊園 etc...

お問合せ

新江州株式会社 産業資材事業部
 〒526-0111 滋賀県長浜市川道町 759-3 びわ工業団地
 TEL : 0749-72-8400 FAX : 0749-72-8456

東京支店
 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9-10 稲村ビル 7F
 TEL : 03-5651-7801 FAX : 03-5641-0201

大阪営業所
 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-34 新大阪 DOI ビル 7F
 TEL : 06-4807-3412 FAX : 06-4807-4829

サンプル貼付け箇所