

アキレス セイデンクリスタル IG



《アキレス セイデンクリスタルIG》は、《セイデンクリスタル》の防炎性、帯電防止性などの基本性能をベースに、目に優しく明るい隠蔽用軟質塩化ビニールフィルムです。クリーンルームなどを部分的に外から見えなくする際に、美観を損ねず快適な作業環境を保ちます。

代表的性能

- 表面抵抗率 $10^8 \Omega$ (JIS C 2170 準用)
- 消防法施行令第4条の3に適合
- 酸素指数 30 (JIS K 7201 準用)

⚠️ 設計施工、ご使用時の注意

《セイデンクリスタルIG》は経時変化によりべたつく場合があります。使用状況に応じて早めにお取り替えください。



アキレス セイデンクリスタルナシジ



《アキレス セイデンクリスタルナシジ》は《セイデンクリスタル》に梨地の意匠を施し、ソフトなクリヤ色（不透明）をご用意しました。

代表的性能

- 定評のある《セイデンクリスタル》と同等の帯電防止性能、防炎性能、一般物性を備えています。
- カーテン加工作業や施工作業での取り付け作業に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献いたします。
- カーテン加工品の開閉性に優れています。
- 目に優しく、明るく快適な遮光・遮断環境をつくれます。(但し、完全な遮光性はありません)
- クリーンルーム内の更衣室や見学エリアでの目隠しなどの簡易パーティションとしてご活用いただけます。
- 表面抵抗率 10^9 (JIS C 2170 準用)
- 消防法施行令第4条の3に適合
- 酸素指数 26 (JIS K 7201 準用)



アキレスフィルム
なるほど

豆知識 ③

ビニール・カーテンの耐熱性は何度まででしょうか？

軟質塩化ビニール樹脂に耐熱性はありません。温度が高くなるに従って柔らかくなり、べた付いたり、劣化が促進されます。ビニール表面の温度が継続的に60度レベルを超えるような環境下でのご使用は推奨いたしかねます。

在庫規格表

項目	セイデンクリスタル IG	セイデンクリスタルナシジ
色	アイスグレー	クリヤ
厚さ [mm]	0.3	0.3
幅 [cm]	137	137
巻数 [m]	30	30
防炎性	消防法施行令第4条の3に適合	