

塩ビ床タイル用
変成シリコーン樹脂系接着剤

フロアロック210



接着剤の塗布



良好な拭き取り性

床材表面汚れに対応。床材表面に付着した接着剤を容易に除去することができます。

床材の更新性

床張り替え時に下地を大きく傷めず床材をはがすことができ、引きはがし時間も短縮できます。



定期的な改修工事に最適

張り替えの際に剥がしやすく、接着剤も除去しやすい

拭き取りが良い 床暖房にも使用可能
(不要な床材表面の接着剤を簡単除去) (床暖房フロアにも適用)

用途

塩ビ床タイルの接着

特長

- ・一液性で作業性に優れています。また低臭タイプでリフォーム工事に最適です。
- ・下地を傷めることなく接着剤を容易に除去できるので、賃貸住宅や商業施設、事務所、福祉施設等、定期的な床の張り替えが見込まれる場所に最適です。
- ・硬化後は床材の横ズレや伸縮などの動きを抑えます。

接着性能

●塩ビ床タイル×モルタル 平面引張試験

条件	接着強度(N/mm ²)
常態	0.74 凝集破壊
耐水	0.51 凝集破壊
熱劣化	1.14 凝集破壊

養生: 23°C50%RH(標準状態)×7日間
 常態: 養生後、測定 耐水: 養生後、23°C水中に7日間浸漬
 熱劣化: 養生後、80°C乾燥機中に7日間
 引張速度: 平面引張 3mm/分

下地除去性

下地材	除去性
モルタル	○
合板	○
木質フローリング材	○
クッションフロア	○

養生条件: 23°C50%RH(標準状態)×168時間
 評価 ○: 簡単に除去できる ×: 除去できない

一般性状

主成分	変成シリコーン樹脂
不揮発分(%)	80以上
密度(g/cm ³)	1.57±0.05
粘度(Pa·s/23°C)	10~40
TI値(23°C)	5.0以上

規格・品番・JANコード・梱包

規格	3kg
品番	RE-533
梱包	6缶入り
個装重量	3.4kg
梱包サイズ	375mm×345mm×260mm
梱包重量	21kg
JANコード	4901761517591

オープンタイムと標準塗布量

オープンタイム	春・秋	30分
	夏 場	10分
	冬 場	60分
張り合わせ可能時間(以内)	春・秋	60分
	夏 場	30分
	冬 場	90分
標準塗布量	350~400g/m ²	

塗布方法



- ①下地材のゴミ、ホコリ、水分、油分を除去して下さい。
- ②適量を下地に出して下さい。
- ③写真のように、くし目ゴテを用いて接着剤を塗り広げて下さい。
- ④接着剤を塗布後、適宜オープンタイムをとり、その後仕上げ材を張り合わせて下さい。
- ⑤張り合わせ後、充分圧着させ接着剤が硬化するまで養生して下さい。

※カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。 ※カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。 ※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的・用途・条件に適合するかを、お客様自身で責任を持ってご判断の上、ご使用下さい。 ※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途(電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など)におきましては、長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価・判断出来ない場合は、使用を控えて下さい。 ※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保障するものではありません。 ※輸出の際は、営業担当にご確認下さい。

お求めは

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7271
 ゲートシティ大崎イーストタワー
 大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330
 名古屋事業所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 ☎(052)218-5316
 名古屋ビルヂング
 札幌営業所 ☎(011)271-4929 仙台営業所 ☎(022)287-3611
 福岡営業所 ☎(092)432-7520
<http://www.cemedine.co.jp/>
 商品に関するお問い合わせはお客様係へ
 ☎0120-58-4929 (10:00~12:00、13:00~17:00 土曜・休日を除く)