



色いゝるな施工部に対応できる

クリヤータイプ

「ボンド 変成シリコンコーク クリヤー」は、クリヤーなので施工部の色を気にせず使用できます。施工後にも塗装ができ、はっ水汚染が少ないため、様々な用途に対応できるシーリング材です。



クリヤー

施工部の色を気にせず使用可能

変成シリコン系なので
施工後に塗装
ができる

はっ水汚染が少ない

※シリコン系シーリング材使用例
(シリコンオイルのしみ出しに)
埃や排ガスが付着

このように
なりづらい!

クリヤータイプ
登場!!

速硬化

接着性良好

耐候性良好

目安時間
(23°C・50%RH)
皮張り: 5分
指触乾燥時間
(タックフリー): 90分



※その他
色あり

クリヤー

ホワイト

グレー

アイボリー



ボンド 変成シリコンコーク クリヤー

JAIA F★★★★
4VOC 基準適合



ボンド変成シリコンコーク クリヤー

速硬化

	変成シリコンコーク クリヤー	他社品A	他社品B
皮張り時間(23℃)	5分	5分	5分
指触乾燥時間 (タックフリー)(23℃)	1.5時間	4時間	4時間

接着性良好

	変成シリコンコーク クリヤー	他社品A	他社品B
アクリル電着塗装 アルミニウム	○	○	×
ステンレス鋼	○	×	△
サイディング表面	○	×	○
プラスチック	○	○	○

耐候性良好

	変成シリコンコーク クリヤー	他社品A	他社品B
メタルウェザーメーター クラック発生までの時間	○ 500時間以上 (15年相当以上)	×	×
屋外(日向)暴露 (6ヵ月)	○	× 若干黄変	× 若干黄変

● 性状・性能

項目	特性	
内部硬化性	5℃×7日	3.7mm
体積損失		5%以下
H型引張接着性*	50%引張応力	0.36N/mm ²
	最大引張応力	0.79N/mm ²
	最大荷重時伸び	156%

*アルマイト処理アルミニウム(プライマーなし)

梱包容量

品番：#05558 入数：20本(10本×2)
N E T：333ml JANコード：4901490 055586
価格：1,920円(税抜き)

用途

●ガラー、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 ●一般建築物の内外装目地 ●色が異なる部位にまたがる施工 ●施工部を目立たせたくない部位
※被着体越しで接着界面に紫外線が当たると接着性が低下するため、透明素材でかつ日光が当たる用途には適していません。


※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。

特長

●クリヤーなので施工部の色を気にせず使用可能 ●施工後に塗装ができる ●表面硬化が速い ●下地材料への接着性に優れる ●耐候性に優れている ●はっ水汚染(しみ出し)が少ない
●厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
●日本接着剤工業会4VOC自主管理制度策定(4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。

使用方法(施工手順)

●アルミ防湿膜を破る ●ノズルカット ●カートリッジガンにセット



①施工する箇所のゴミ・サビ・油などの汚れ、下地・仕上材のレタンスを取り除き、溶剤清掃後、よく乾燥させる。
②必要に応じ、マスキングテープ(養生テープ)を目地際にしてしっかりはる。
③ノズルを外し、口元のアルミ防湿膜をドライバー・カッター・ノズル先端等で大きく破り、再びノズルを取り付け、先端を目地幅よりやや小さめにカットしてからカートリッジガンに装着する。

※モルタル、コンクリート、スレート、ALC、サイディングなどには「ボンド シールプライマー#7Nまたは#7」を併用するとさらに接着性が向上します。

④目地底にノズルをあて、すみずみまで充てんする。(プライマーを塗布した場合は、乾燥後8時間以内に充てんする。)

⑤充てん後すみやかにへら仕上げを行い、マスキングテープ(養生テープ)をはった場合には除去する。

※目地の形状・材質によって異なりますが、5~7日でゴム状に硬化します。
※塗装は施工後7日以内に行ってください。(塗装時間が遅くなると、塗料の密着性が低下する場合があります。)また、塗料の種類によって密着性が悪いものや、表面がべたついて汚れることがあるので、あらかじめ確認の上、使用してください。(特に油性系、アルキッド樹脂系塗料には適していません。)

※ノンブリードタイプではありません。

※不要部分に付着したときは、すみやかに布や塗料うすめ液でふき取ってください。
※空気中の湿気と反応して硬化するため、開封後はすみやかに使いきってください。

注意事項

より詳細な情報はSDSをお読みください。



■使用上の注意

①火気に注意する。②作業場所は十分に換気する。③本来の用途以外には使用しない。④皮フにふれないように注意し、必要に応じて保護具を着用する。⑤取り扱いは、手洗いおよびうがいを充分に行う。

■応急処置

①皮フや服についたときは、すぐにふき取り、石ケンと水でよく洗い落とす。②眼に入ったときは、すぐに洗眼し、医師の手当てを受ける。③誤って飲み込んだときは、早急に医師の診察を受ける。

■保管上の注意

①子供の手の届かない所に保管する。②直射日光を避け、温度が5~35℃の水や湿気の少ない涼しい場所で保管する。③開封後は原則として使いきるようにする。残ったときは完全密封して、湿気の少ない涼しい場所に保管する。

■廃棄上の注意

①廃棄は法令に従うこと。
※本品は使用方法・使用条件によって、本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ず確認の上、ご使用ください。

コニシ株式会社

ホームページアドレス <http://www.bond.co.jp/>

大阪本社 / 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 (北浜TNKビル)	〒541-0045	TEL.06 (6228) 2931
東京本社 / 東京都千代田区神田錦町2-3 (竹橋スクエア)	〒101-0054	TEL.03 (5259) 5733
名古屋支店 / 愛知県名古屋市中区新栄町2-4 (坂種栄ビル)	〒460-0004	TEL.052 (217) 8622
福岡支店 / 福岡県福岡市南区清水3-24-24 (百吉ビル)	〒815-0031	TEL.092 (551) 1762
横浜支店 / 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-12 (新横浜望星ビル)	〒222-0033	TEL.045 (514) 2450
札幌支店 / 北海道札幌市東区北八条東3-1-1 (宮村ビル)	〒060-0908	TEL.011 (731) 0351
仙台営業所 / 宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17	〒981-3133	TEL.022 (342) 1393
前橋営業所 / 群馬県前橋市大友町1-11-10	〒371-0847	TEL.027 (289) 8313
栃木営業所 / 栃木県下野市栗262-9	〒329-0412	TEL.0285 (43) 1511
千葉営業所 / 千葉県千葉市中央区松波2-13-20 (オフィス松波)	〒260-0044	TEL.043 (305) 5970
静岡営業所 / 静岡県静岡市駿河区曲金6-6-41 (アトラス東静岡)	〒422-8006	TEL.054 (654) 2552
金沢営業所 / 石川県金沢市駅西本町3-16-11 (エムロード駅西)	〒920-0025	TEL.076 (223) 1565
姫路営業所 / 兵庫県姫路市飾通区下野田2-267-7	〒672-8044	TEL.079 (235) 1021
高松営業所 / 香川県高松市天神前10-1 (高松天神前ビル)	〒760-0018	TEL.087 (835) 2020
広島営業所 / 広島県広島市西区己斐本町1-9-12 (己斐本町ビル)	〒733-0812	TEL.082 (507) 1911
沖縄営業所 / 沖縄県那覇市真嘉比3-19-35	〒902-0068	TEL.098 (884) 7521

●お問い合わせは下記、もしくは左記へ