

KAMOI MASKING TAPE

建築塗装・養生用



カモ井加工紙株式会社
 [本社] 〒710-8611
 岡山県倉敷市片島町236
 TEL.086-465-5812 FAX.086-465-5815
 [東京支店] 〒103-0022
 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル
 TEL.03-3271-3888(代) FAX.03-3271-3601
 [大阪営業所] 〒532-0011
 大阪府大阪市淀川区西中島4-9-28 TAIYOセンタービル202
 TEL.06-6305-0868(代) FAX.06-6305-0867
 ホームページアドレス <http://www.kamoi-net.co.jp/>

防水・布粘着テープ

No.6800 吹付塗装用布粘着テープ

特長 粘着力が強く、被着体に良くなじみます。目に優しい緑色で作業性に優れています。

No.6800桃 吹付塗装用布粘着テープ

特長 粘着力が強く、被着体に良くなじみます。進化した「桃色」は見切り性も抜群です。
 ※25mm幅は無包装タイプもご用意です。

No.6500 吹付塗装用布粘着テープ (ブルークロス)

特長 基材が柔軟で被着体に良くなじみ、手切りの良いテープ。細幅から広幅までサイズバリエーションが豊富です。

No.6708 吹付塗装用布粘着テープ


特長 基材が柔軟で被着体に良くなじみます。また手切れ性も良好です。

No.6708ソラ 吹付塗装用布粘着テープ

特長 基材が柔軟で被着体に良くなじみ、手切れ性も良好。無包装でエコなテープでもあります。

No.6000 吹付塗装用布粘着テープ

特長 吹付塗装の養生に適したテープです。手切れが良く、耐水性・密着性に優れています。



<特性>

試験項目	測定値					
品番	6800	6800桃	6708	6708ソラ	6500	6000
基材	スフ布	スフ布	スフ布	スフ布	スフ布	スフ布
厚さ(mm)	0.29	0.29	0.27	0.26	0.30	0.30
粘着力(N/10mm)	3.40	3.68	3.33	3.29	3.32	2.98
引張強度(N/15mm)	87.0	86.3	83.3	72.2	93.7	96.3
伸び(%)	8.0	8.0	7.0	10.0	10.0	10.0

<サイズ・入数>

サイズ 幅(mm)×長さ(m)	6800	6800桃	6708	6708ソラ	6500	6000
ケース(巻)	ケース(巻)	ケース(巻)	ケース(巻)	ケース(巻)	ケース(巻)	ケース(巻)
19×25	60	—	—	—	60	—
25×25	60	60	60	60	60	60
30×25	60	60	60	—	60	60
38×25	48	48	48	—	48	48
50×25	30	30	30	30	30	30
75×25	24	—	—	—	24	24
100×25	18	—	—	—	18	18

No.8500AL フローリング養生用クレープテープ

特長 紙基材を採用しており、フィルムテープに比べてバイオマス度が高く環境に優しいテープです。特殊アクリル系粘着剤を採用しており、あらゆる養生材を確実に固定できます。養生後は部材破壊や汚染も少なく綺麗に剥がせます。

No.5500 建築養生用ポリエチレンクロステープ

特長 ポリエチレンクロス基材で手切れがよく、糊残りの少ないタイプです。ベニヤ板や床養生シートの固定からガラスサッシの養生まで幅広くご利用いただけます。

No.501W アクリル両面テープ (防水用)

特長 手切れ性に優れ、粘着剤で手を汚しません。低温から高温まで安定した接着力を発揮します。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しておらず、環境に配慮した商品です。可塑剤を含んでおらず、透湿防水シートへ悪影響を与えません。

バーコード No.49-71910-156124 (38mm×50m)
 No.49-71910-156896 (50mm×50m)
 No.49-71910-161203 (50mm×25m)

バーコード No.049-71910-161227 (38mm×25m)
 No.049-71910-161234 (50mm×25m)

バーコード No.049-71910-162477 (50mm×20m)

<特性>

試験項目	測定値		
品番	8500AL	5500	501W
基材	クレープ紙	ポリエチレンクロス	ポリエステルクロス
厚さ(mm)	0.16	0.15	0.22
粘着力(N/10mm)	2.7	3.73	14.00
引張強度(N/15mm)	45.0	58.6	—
伸び(%)	10.0	16	—

<サイズ・入数>

8500-AL		5500		501W	
サイズ 幅(mm)×長さ(m)	ケース(巻)	サイズ 幅(mm)×長さ(m)	ケース(巻)	サイズ 幅(mm)×長さ(m)	ケース(巻)
38×50	30	38×25	36	50×20	20
50×50	24	50×25	30	—	—
50×25	30	—	—	—	—

※試験方法はJIS-Z-0237により行う。 ※特性値は測定値で、保証値ではありません。
 お願い テープの保管について:テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。