

強粘着

塗装養生 Y-09-GR/Y-09-CL

25m巻



- ポリエチレンクロス製養生テープの
パイオニア。
- スプレー塗料、刷毛塗り塗装時の養生用。
- フランジの開先養生や養生シートの
固定に。



■物性

試験項目 測定値	厚さ (mm)	SUS板粘着力 (N/25mm)	ボールタック (NO.)	SUS板保持力 (ズレmm)	引張強度 (N/50mm)	引張伸度 (%)
Y-09-GR/CL	0.16	12	12	0.1	280	15