

フローリング床養生材固定用テープ

NO.395N



構成

基 材：ポリオレフィン
粘着剤：アクリル系粘着剤

用 途

フローリング床養生材の固定

反発の強いベニヤにも



養生紙の波打にも

フローリングと
養生紙の固定にも

特 長

- 糊残りがほとんどありません。
- 手で簡単に切ることができます。

一般特性

項目	単位	測定値
全厚	mm	0.126
180°引き剥がし粘着力	N/25mm	8.81
巻戻し力	N/25mm	1.98
引張強度	N/10mm	12.6

管理番号. HOU-021-J-1 2013/09/13 1/2

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

試験方法

JIS Z 0237 : 2000 に準じる。

注意事項

- 白木、塩ビ素材、大理石等の石材、化粧材への使用は避けてください。
ムク材は材質によってはのり残りの可能性が高いので十分な事前確認をした上でご使用ください。
- 被着体の材質、貼りつけ期間、環境によっては、テープをはがす際に表面のはがれや、はがした後にのり残りが起こる可能性があります。十分な事前確認をした上でご使用ください。

- 問合せ先 …テクニカルサポートセンター工業材料グループ T-FOX
E-mail : tfox@nitto.co.jp TEL : 0532-41-7838 FAX:0532-41-8446

管理番号. HOU-021-J-1 2013/09/13 2/2

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。