

耐水工法用

床タイル・床シート用接着剤/平場用(耐水形)ウレタン樹脂系接着剤

# ルビロン<sup>®</sup> 101

ウレタン樹脂系

ノンホルマリン

ノントルエン



GB0607078

JIS A 5536

F☆☆☆☆

JAIA 4VOC基準適合

危険物第2類  
引火性固体(危険等級Ⅲ)

## 強粘着力・高耐水性 ハイグレードタイプ液ウレタン系 接着剤



- ・コテさばきが軽くなり、体への負担が軽減!
- ・UV樹脂コーティング床材にも使用可能!

### 用途



●塩ビ床シート・PVCタイル・コンポジションタイルの施工に



●人工芝施工用に



●屋内外のスポーツ用途の床施工に

# ルビロン<sup>®</sup> 101

## ■特長

- 抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。
- ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
- 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施工にも適しています。
- 施工方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施工が可能なので、工期が短縮されます。
- 人工芝施工にも使用できます。

## ■製品仕様

項目	規格
粘度 (mPa·s/25℃)	10,000~30,000
不揮発分 (%)	一般 66~72
	冬タイプ 69~75
比重 (23℃)	1.35~1.55

## ■使用方法

- 下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。
- ルビロン 101 を付属のくし目ごて (標準塗布量: 350g/㎡) で塗布して下さい。
- 下の表を目安としたオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。
- 張付けた後、圧縮を十分に行ってください。

## ■オープンタイム・張付け可能時間

季節	オープンタイム	張付け可能時間 (オープンタイム後)
夏 (25℃~35℃)	10分	40分
春・秋 (15℃~25℃)	15分	45分
	10分(冬タイプ)	40分(冬タイプ)
冬 (5℃~15℃)	20分(冬タイプ)	50分(冬タイプ)

※ 下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わります。  
(モルタル下地を基準としています)  
尚、冬タイプは、ロットの末尾にW記載しております。

## ■荷姿

容量/荷姿	16kg/金属缶	10kg/金属缶	5kg/金属缶
標準施工可能面積	40~46㎡	24~30㎡	12~16㎡

\* 詳しい施工方法および注意事項は「施工マニュアル」をご参照下さい。

## ■法令関係

労働安全衛生法

表示対象物質 (第五十七条 施行令第十八条)

通知対象物質 (第五十七条の二 施行令第十八条の二)

有機溶剤中毒予防規則

化学物質管理促進法 (PRTR法)

毒物及び劇物取締法

消防法

建築基準法 (2003年7月より)

該当 (結晶質シリカ、アセトン)

該当 (結晶質シリカ、アセトン)

第2種有機溶剤 (アセトン:冬タイプ)

非該当

非該当

危険物第2類引火性固体 (危険等級III)

使用制限なし

当製品は、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) 製品認証を受けております。(認証番号 GB0607078)

# トヨーポリマー株式会社

本社 / 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 5-5-17

TEL. (06)6397-8001 FAX. (06)6397-8316

東京事業所 / 〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6-12 NS 京橋ビル 7F

TEL. (03)3535-8559 FAX. (03)3535-8528