

塗装用和紙マスキングテープ

# NO.720A



## 構成

- 基 材：紫色和紙
- 粘着剤：感圧性アクリル系粘着剤

## 用 途

- 塗装時のマスキング
- マスキングペーパーやシートの保持



## 特 長

- 2 週間以上貼り付けたままでも、糊残りしません。
- 引き剥がすときに切れませんが、手で容易に引裂くことができます
- このテープの背面は、塗料を弾きません
- 巻き戻しが軽く、作業性が優秀です。
- すばらしい見切り線が出せるように設計されています

## 一般特性

| 項目            | 単位     | 測定値  |
|---------------|--------|------|
| 全厚            | mm     | 0.10 |
| 180° 引きはがし粘着力 | N/18mm | 3.29 |
| 巻戻し力          | N/18mm | 2.23 |
| 伸び            | %      | 6.1  |
| 引張強度          | N/18mm | 57.2 |

## 試験方法

JIS Z 0237 : 2000 に準じる。

管理番号. MAS-003-J-2      2013/09/26      1/2

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合せる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

**注意事項**

---

- 被着体表面の油分、水分、ゴミなどは、十分取り除いてください。
- 粘着層は感圧性ですので、貼り合わせの際は十分に圧着してください。
- 貼り付け作業時の温度は 10℃以上が適しています。  
(冬季など気温が 10℃以下の場合は初期の 粘着力が低下します。)
- 保管場所は高温・多湿を避け、直射日光が当たらない冷暗所に置いてください。

- お問い合わせは . . . テクニカルサポートセンター工業材料グループ T-FOX  
E-mail : tfox@nitto.co.jp TEL : 0532-41-7838 FAX:0532-41-8446

管理番号. MAS-003-J-2      2013/09/26      2/2

ご注意 : 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。