

セメダイン

JAIA F☆☆☆☆
4VOC基準適合

水性速乾接着剤

OS-F5

硬化しにくい
キャップ付き
取り外し可能!



塩ビコーナーに



各種見切り材に



特長

水性なのに速乾タイプ!

引火性がなく安全!

健康への有害性を大幅に軽減!

**アルミアングルなどの金属も
接着性良好!**

オープンタイムなしの一発接着!



塩ビコーナー・各種見切り材用

アクリル共重合樹脂エマルジョン形接着剤

用途

適用箇所	屋内の壁面、床面及び天井面
適用下地	石膏ボード、壁紙 ケイ酸カルシウム板
適用仕上げ材	下地コーナー材やジョイナー材 (硬質塩ビ、アルミ)、巾木、金属材料 (鉄板、アルミ、ステンレス)、石膏 ボード、ケイ酸カルシウム板など

注意：重量物を垂直面・天井面へ接着する際は、必ず釘・ネジ等と併用してください。

貼り付け可能時間・塗布量(目安)

部材	使用量(目安)
塩ビコーナー・ 各種見切り材用	16~22g/m (ノズルΦ3mm)
各種ボード用	200~240g/m ²
巾木用	300~330g/m ²
貼り付け可能時間	30分 / 5℃
	15分 / 23℃
	5分 / 35℃

使い方

- ①下地面・仕上げ材の汚れ、ほこり、バリ、水分、油分、錆などは接着不良の原因となるので除去する。
- ②不陸や段差などがあれば補修しできるだけ平滑にする。
- ③ノズル先端をカットする。(コーナー材・各種見切り材:3mm 各種ボード類等:適宜)
- ④ノズルを取り外し、アルミ防湿膜(保護膜)をカッターなどで十字に大きく切り開いて開封する。
- ⑤ノズルを装着し、接着剤を押し出しながらビード(線)状に塗布する。
- ⑥塗布後、速やかに圧着する。

一般性状

主成分	—	アクリル共重合樹脂エマルジョン
密度	g/cm ³	1.28
粘度	mPa・s/23℃	35,000
SVI	—	4.5
不揮発分	%	70.0
pH	—	7.5

各種被着体に対する接着性

被着体 A	被着体 B	接着強さ (N/mm ²)	
		標準	熟老化
木 (米桐)	木 (米桐)	1.9	1.8
	硬質塩ビ	2.3	1.2
	軟質塩ビ	1.2	0.7
	ABS	1.6	1.0
	FRP	2.1	1.5
	ガラス	1.8	1.3
	アルミ	2.0	2.2
	ステンレス	2.0	1.9
	軟鋼板	2.6	2.7
	フレキシブルボード	1.4	1.4
	ケイ酸カルシウム板	0.8※	0.8※
	モルタル	0.5※	0.4※
	石膏ボード	0.6※	0.6※

※被着体 B の材料破壊

※カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。※カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。※必ず事前に、本製品がお客様の使用目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身で責任を持ってご判断の上、ご使用下さい。※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。※輸出の際は、営業担当にご確認下さい。

●お求めは●

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2
ゲートシティ大崎イースタワー

大阪支店 〒542-0081 大阪市中央区南船場1丁目16番10号

名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1

(営業所) 札幌・仙台・福岡

商品に関してのお問い合わせは接着技術相談センターへ

☎ 0120-58-4929 (10:00~12:00 土曜・休日を除く)
(13:00~17:00)

OS-F5 (778) 26B-2GN/PC